

## ARTIPUR INJECT FLEX / ARTIPUR CAT FLEX

Artipur Inject Flex on liuontinvapaa 1-komponenttinen injektointineste kapillaarisen veden katkaisemiseen betoni- ja tiilirakenteissa.

Artipur soveltuu myös seinissä ja lattioissa olevien halkeamien tiivistämiseen.

Artipur reagoi rakenteessa olevan veden kanssa tuottaen puolijäykkää ja hieman joustavaa polyuretaanivaahtoa. Kuivumisen nopeuttamiseksi voidaan käyttää 6-10% katalyyttiä (CAT FLEX) sekoitettuna Artipuriin. Vapaa laajentuminen voi nousta aina 4000 %:iin saakka.

### TEKNISET TIEDOT

#### KOVETTUMATTOMAN POLYURATAANIESIPOLYMEERIN FYSIKAALISET AIHEARVOT:

- Tiheys 1,158 g / cm<sup>3</sup> EN ISO 2811-2: 2002
- Viskositeetti 96 mPa.s EN ISO 3219: 1994
- Isosyanaatti 18,1 M.% EN 1242: 2006
- Leimahduspiste > 150 ° C
- Väri ruskea
- Tiheys 0,889 g / cm<sup>3</sup> EN ISO 2811-2: 2002
- Viskositeetti 21 mPa.s EN ISO 3219: 1994
- Leimahduspiste > 150 ° C
- Väri läpinäkyvä
- REAKTIOAIKA
- Katalyytin reaktiopolymeroinnin määrä:
  - 6% 15 sekuntia 70 sekuntia
  - 8% 12 sekuntia 55 sekuntia
  - 10% 9 sekuntia 45 sekuntia

Lisätietoa: Suomen Polyureapinnoitus Oy  
Puhelin 040-509 7776, 0400-572 825