

ThermaCote®

SUOJAA TALOASI KAIKKINA
VUODENAIKONA SEKÄ LÄMMITYS-ETTÄ
JÄÄHDYTYSKUSTANNUKSISSA.

ThermaCote®n korkean heijastuskyvyn ansiosta se estää lämmön paon talvella ja pitää sen kesällä ulkona.





ThermaCote® TEKNISET OMINAISUUDET

full technical datasheet from www.thermacote.eu

Ilman läpäisevyys ASTM E-2178 standardi	0,0001 L (s-m ²)at 75 Pa 0,00002 cfm/ft ² at 1,56 lb/ft ²
Vesihöyryn läpäisevyys ulkoa rakenteisiin ASTM E-96 standardi	207 ng (Pa-s-m ²) - 3,617 perms (outside > interior) 387 ng (Pa-s-m ²) - 6,779 perms (interior> outside)
Säteilykyky ASTM C-1371 standardi	0,88 initiale (0,86 3 vuoden kuluttua)
Heijastuskyky ASTM C-1549 standardi	0,83 initiale (0,75 3 vuoden kuluttua)
VOC haihtuvat orgaaniset yhdisteet	1,186 g/L, maksimi 5,3 g/L
Lämmön johtavuus λ (lamda) EN 12667 standardi: 2002	0,0345 W/mK
Lämpöterminen kesto R-arvo / ISO 9869 standardi	1,87 m ² .K/W
Energian säästö	40%

ThermaCote® ASENNUS

Kaikille pinnoille	Lattiat, seinät, katot ja teollisuuden pinnat
Ruiskutus	180 bar ruisku (sertifioitu urakoitsija)
Väri	54 eri sävyä

ThermaCote® TAKUUT

Takuut - Katot	10 vuotta	ThermaCote® takaa kohteet, joissa suorittajana on ollut sertifioitu urakoitsija
Takuut - Julkisivut	10 vuotta	
Takuut - Sisäseinät	rakennuksen ikäinen takuu	

Tekninen informaatio mitä tällä hetkellä on annettu on tarkka mutta saattaa muuttua myöhemmin ilman tiedoksiantoa.

