

## Suolankeräyslaasti epasit lpf WTA

1(2)

**Käyttökohteet :** kosteuden ja suolojen vahingoittamille tiili- ja kivipinnoille sisä- ja ulkotiloissa .

**Ominaisuudet ,** jotka pitävät seinän kuivana ja vapaana suoloista :

- korkea vesihöyryn läpäisykyky
- estää kapillaarisen veden imeytymistä
- erittäin huokoinen laasti . suolalla on riittävästi tilaa kiteytyä huokosiin .

Tuotteella on voimassa oleva WTA-sertifikaatti (2-9-04/D)

laadunvalvontasopimuksineen ja se sisältää erittäin vähän kromaatteja (TGRS613/Giscode)

### Tekniset tiedot :

Ominaisuudet	DIN EN 998-1/WTA 2-9-04/D vaatimukset	mitatut arvot epasit lpf
<b>Tuore laasti :</b>		
Konsistenssi	170 ± 5 mm	169 mm
Ilmahuokoisuus	>25 %	33 %
Veden sitomiskyky	>85 %	96,7 %
<b>Kovettunut laasti :</b>		
Irtotilavuuspaino	<1,400 kg/m <sup>3</sup>	1,320 kg/m <sup>3</sup>
Puristuslujuus	CS    (1.5-5.0 N/mm <sup>2</sup> )	3.9 N/mm <sup>2</sup>
Mekaanisen kesto kerroin	<3	2.8
Vetolujuus	>0.05 N/mm <sup>2</sup>	0.1 N/mm <sup>2</sup>
Kapillaarinen veden imeytyminen 24 tunnin jälkeen	>0.3 kg/m <sup>2</sup>	0.6 kg/m <sup>2</sup>
Veden tunkeutuminen	<5 mm	2-3 mm
Vesihöyryn läpäisykyky (μ arvo)	<12	10
Suolarasituskoe	WTA 2-9.04/D	OK
Huokoisuus	>40%	46%
<b>Levitys tasoiteruiskulla :</b>		
Ilmahuokoisuus	-	30%
Irtotilavuuspaino (tuore laasti)	-	1.380 kg/m <sup>3</sup>
Huokoisuus	>40 %	42 %

**Työohjeet :**

2(2)

Vanhat laastit ja maalit poistetaan . Tiilen tai kiven saumat avarretaan 20 mm:n syvyydeltä . Vaurioituneet tiilet vaihdetaan . Pinta puhdistetaan teräsharjalla , kompressoidulla ilmalla tai tarvittaessa hiekkapuhalluksella tai vastaavalla (höyrypesuria ei suositella) .

Kunnostettuun pintaan laitetaan pohjalaasti epasit hb lastalla tai ruiskulla puolipeittävänä . Minimi käyttölämpötila + 5° C . Tuote sekoitetaan 4,5 litraan puhdasta vettä , sekoitusaika n. 3 minuuttia . Pohja- ja pintalaasti voidaan levittää asiamukaisella tasoiteruiskulla (P.F.T.G4) maksimi kerrospaksuus 20 mm/kerta .

**Menekki :** 15 kg/m<sup>2</sup> /cm , minimi 2 cm . Tarvittaessa voidaan käyttää vahvikekangasta seinän ja lattian välisessä saumassa ja nurkissa . Ruiskutettu laasti viimeistellään lastalla ja pinta jätetään karheaksi . Pinta on suojattava liian nopealta kuivumiselta (aurinko, tuuli jne.) . Ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla < 65 % . Valmiin valkoisen laastipinnan voi jättää käsittelemättä tai maalata / pinnoittaa tuotteilla joissa on riittävä vesihöyryn läpäisevyys , ulkokäytössä maalin tulee olla likaa ja vettä hylkivää .

**Käyttöturvatietao :**

Varottava aineen joutumista silmiin , iholle ja nieluun . Varastoitava paikassa mihin lapset eivät pääse aineeseen käsiksi . Aineen joutuessa silmiin , huuhtele runsaalla vedellä , jos ärsytys jatkuu , otettava yhteys lääkäriin .

Käytä suojaavia vaatteita käsi- ja silmäsuojia .

Tyhjät pakkaukset kierrätykseen ja jätteet koodin 57703 mukaisesti .

Varastointi : kuivassa ja viileässä paikassa 6 kk.

Pakkaus : 30 kg

Suomen Polyureapinnoitus Oy

[www.spup.fi](http://www.spup.fi)